

WATER-STOP

Popis: Pro hydroizolaci podlah a stěn na plochých střechách, terasách, balkonech, bazénech, květináčích, fontánách a dalších venkovních plochách a vnitřních vlhkých prostorách.

Montáž: Upevnění pomocí tmelového lepidla v lepeném systému a chráněné fólie pod obkladem.

Norma: EN 13956:2013

Výrobce: Estil Gurú S.L.U.

Výrobní kód: 966-J

VLASTNOSTI	METODA	JEDNOTKA	TOLERANCE	HODNOTA
Vodotěsnost	EN 1928	-	-	
Reakce na požár	EN 13501-5	druh	-	F
Zátěžové vlastnosti:				
- odolnost vůči zátěži L // T	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	-	≥200 // ≥200
- prodloužení L // T		%	-	≥50 // ≥80
Odolnost vůči proniknutí kořenů				PND
Odolnost vůči zátěži	EN 12730 (B)	Kg	-	≥20
Odolnost vůči nárazům	EN 12691 (A)	mm	-	≥500
Odolnost v tahu: L // T	EN 12310-2	N	-	≥75 // ≥100
Odolnost v překrytí:				
Odolnost vůči odlupování	EN 12316-2	N/50 mm	-	PND
Odolnost vůči stříhání	EN 12317-2	N/50 mm	-	≥230
Skladnost při nízkých teplotách	EN 495-5	oC	-	-20
Expozice UV+teplota+voda	EN 1927	třída	-	PND

Normativní dodatkové informace

Viditelné vady	EN 1850	m	-	
Délka	EN 1848-2	m	plus 5%	5 // 20 // 30
Šířka		m	-0,5% // +1%	1 // 2
Hmotnost na jednotku plochy	EN 1848-2	g/m ²	-10 // +10	270
Tloušťka		mm	-0,03 // +0,06	0,57
Rovnost	EN 1848-2	mm	-	≤10
Plochosť		mm	-	≤10
Rozměrná stabilita	EN 1107-2	%	-	≤2
Přenosové vlastnosti vodních par:				
Faktor odolnosti proti vlhkosti (μ)	EN 1931 (B)	-	-30% // +30%	8.039
Difúze páry (hodnota sd)	EN 1931 (B)	m	-30% // +30%	3,2
Difúzní odpor par (Z)	-	MN·s/g	-	16

Parotěsná zábrana v souladu s požadavkem C T E- DB HS 1 (Z > 10 MN·s/g)

WATER-STOP

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO	UNIDAD	TOLERANCIA	VALOR
-----------------	--------	--------	------------	-------

Otras características

Emisiones al aire interior: etiqueta Clase A+ de conformidad con la reglamentación francesa (Arrêté du 19 avril 2011)				
Emisiones COV Totales	EN ISO 16000-3 EN ISO 16000-6	µg/m³	< 1000	< 75
Temperaturas de uso	-	°C	-	-20 a +80
Adherencia del cemento cola C2 a lámina tras 28 días (14 días en condiciones de laboratorio + 14 días a 70°)				
Tracción	EN 1348	N/mm²	-	≥ 0,7
Cizallamiento	EN 1324	N/mm²	-	≥ 1
Resistencia al agua del solape pegado con cemento cola C2	Columna	1 m /24 h	-	Estanco
Puenteo de fisuras	ANSI A1118.12	mm	-	≤ 3
Estructura multicapa formada por: no-tejido / doble lámina film / no-tejido				
Composición del film interior	-	-	EVA Copolímero 100 %	
Composición del no-tejido exterior	-	-	50 % Poliéster / 50 % Polipropileno	

Este producto no contiene sustancias peligrosas.

Presentación del producto:

Presentación en rollos embalados individualmente en film polietileno y etiquetados:							
Dimensiones de los rollos	m	1 x 5	1 x 10	1 x 30	1,5 x 20	2 x 20	2 x 40
Superficie por rollo	m²	5	10	30	30	40	80
Peso por rollo	kg	1,6	3,2	8,7	8,7	11,7	23,4

Kontroly prováděné během výroby a/nebo na hotovém výrobku:

Systém ověřování shody 2+ podle **NAŘÍZENÍ (EU) Č. 305/2011**

Ověřování v každé výrobní šarži:

- Hmotnost na jednotku plochy, délky a šířky.
- Viditelné vady.
- Odolnost proti pronikání vody.
- Tahové vlastnosti: přetržení, prodloužení a pevnost v tahu.
- Přílnavost geotextilie.

Informace o použití, manipulaci a přepravě:

Při přepravě, skladování a instalaci je třeba s ním zacházet opatrně a vyvarovat se kontaktu s ostrými nebo hranatými předměty, které by mohly způsobit propíchnutí, pořezání nebo roztržení.

Je nutné chránit WATER-STOP LAMINA před působením UV záření. Při instalaci ve venkovním prostředí je třeba zajistit správnou instalaci pod obklad.

Před zahájením instalace systému WATER-STOP zkontrolujte, zda podklad splňuje potřebné podmínky. Povrch musí být suchý, pevný, hladký, čistý a vhodně nakloněný.

Až do instalace definitivní ochrany je nutné WATER-STOP LAMINA chránit před jakýmkoli oběhem.

WATER-STOP

PRO PŘIPEVNĚNÍ WATER-STOP K PODKLADU:

Na tradiční zděné podklady použijte cementové lepidlo typu C2. U omítek, staré keramiky a dalších zkontrolujte, zda je zvolené lepidlo vhodné pro daný podklad. Nanášejte podle pokynů výrobce.

PRO MONTÁŽ OBKLADU K WATER-STOP:

Pro keramické nebo podobné podlahy použijte cementové lepidlo typu C2. Na dřevo, textil a další použijte lepidlo vhodné pro daný nátěr a vhodné pro vlhkost. Nanášejte podle pokynů výrobce.

Podrobnější a rozsáhlejší informace naleznete v PŘÍRUČCE PRO INSTALACI KRYTIN.

Uvedené údaje jsou pouze informativní a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Pokud se údaje liší od uvedených, je třeba provést zkoušky, které jsou vhodné k ověření vhodnosti výrobku pro jeho zamýšlené použití.

