

Safeband

Nastro sigillante

Descrizione Nastro sigillante multiasse e flessibile per garantire la tenuta del giunto con pareti e pavimenti nell'installazione di piatti doccia, vasche e altri sanitari.

Caratteristiche

Presentazione in rotoli confezionati singolarmente.

Alta adesività e buona adesione a una vasta gamma di substrati. Rimane flessibile durante tutto il suo ciclo di vita.

Fissaggio con colla per piastrelle in sistema incollato e foglio protetto sotto rivestimento.

Dati tecnici Conformità ai requisiti della norma DIN 18534



Produttore Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Prodotto

Ref.	Descrizione	Dimensioni (mm)	Peso (kg)
IG66016	Nastro sigillante Safeband	2000 × 140	0,13
IG66001	Nastro sigillante Safeband	3500 × 140	0,23
IG66002	Nastro sigillante Safeband	6000 × 140	0,38
IG66003	Nastro sigillante Safeband	30000 × 140	1,8

Safeband

Nastro sigillante

Tabellone di prove

Caratteristiche	Metodo	Unità	Tolleranza	Valore
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	-	-	Pasa
Reazione al fuoco	EN 1350 1-5	Clase	-	E
Proprietà di trazione:				
Resistenza alla lacerazione: L // T *1	EN 12310-2	N	-	≥75 // ≥10
Allungamento: L // T	EN 12311-2 (A)	%	-	≥50// ≥50
Flessibilità a bassa temperatura	EN 495-5	°C	-	-20
Stabilità dimensionale	EN 1107-2	%	-	≤2
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (μ)	EN 1931 (B)	-	-	7947
Diffusione del vapore (valore sd)	EN 1931 (B)	m	-	5,4
Difetti visibili	EN 1850	-	-	Pasa
Lunghezza	EN 1848-2	m	+5%	2 // 3,5 // 6 // 30
Larghezza	EN 1848-2	mm	-0,5% // +1%	120

*1 Sensore di prova: L - longitudinale // T - trasversale

Mastic estruso di butile non vulcanizzato

Caratteristiche	Metodo	Unità	Tolleranza	Valore
Larghezza di ogni cordone	-	mm	+1 // - 1	5
Spessore	-	mm	+10% // -10%	0,8
Temperature di servizio	-	°C	-	-20° a +90°
Temperature di applicazione	-	°C	-	5° ≤ T ≤ 40°
Pressione per sigillatura	-	g/cm ²	-	5 ≤ P ≤ 15
Adesione al taglio dinamico	-	N/cm ²	-	20
Adesione alla tensione dinamica	-	N/cm ²	-	24
Resistenza al taglio	EN 12317-2	N/50 mm	-	≥130

Safeband

Nastro sigillante

Composizione

Struttura multistrato composta da: non tessuto / doppia pellicola film / non tessuto

Composizione del film interno *1

Copolimero EVA 100%

Composizione del non tessuto esterno *2

50% Poliestere / 50% Polipropilene

Questo prodotto non contiene sostanze pericolose.

