

W-S Planter

Jardinière à carreler

Descripción

Jardinière modulaire à carreler fabriquée en W-S Board, conçue pour offrir durabilité et résistance en extérieur. Elle intègre un orifice de drainage de 20 mm facilitant l'évacuation de l'eau.

Caractéristiques

Préfabriquée et étanchée
Sortie d'évacuation 20 mm
Légère
Prête à poser
À carreler

Données techniques

Largeur (mm) : 295
Hauteur (mm) : 295
Longueur (mm) : 795

Fabricant

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, ESPAGNE | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10



Produit

Réf.	Description	Dimensions intérieures (mm)
IM06000	W-S Planter	795 x 295 x 295

Tableau des essais

Caractéristique	Méthode	Unité	Valeur
Densité nominale	ASTMC303	kg/m3	40
Résistance à la compression	ASTM D1621	kPa	330
Résistance à la flexion	IAMPO Z24	Conforme	Conforme
Essai de charge d'impact en surface	IAMPO Z24	%	>1,1
Imperméabilité à l'eau	ASTM D4068	Conforme	Conforme

W-S Planter

Jardinière à carreler

Tableau des essais

Caractéristique	Méthode	Unité	Valeur
Transmission de vapeur d'eau	ASTM E96 Proc. E	US Perm	0,3
Résistance à la croissance des champignons et des moisissures	PS 106 - 5.5	Conforme	Conforme
Résistance thermique (valeur RSI)	ASTM C518	m ² ·K/W	0,4
Conductivité thermique λ (Lambda)	EN 12667	W/m·K	0,035
Classement de réaction au feu	EN 13501-1	-	C S2 d0
Résistance au cisaillement entre le carreau et la surface W-S Board :			
Séchage 7 jours	ASTM C482	N/mm²	0,82
Immersion dans l'eau 7 jours		N/mm²	0,57
4 semaines		N/mm²	0,92
12 semaines		N/mm²	0,95
Immersion dans l'eau 100 jours		N/mm²	0,59
Résistance à la température	-	°C	-30 / +80

Plans techniques (mm)

