

W-S Planter

Fioriera rivestibile

Descrizione Fioriera modulare rivestibile realizzata in W-S Board, progettata per offrire durabilità e resistenza in esterno. Integra un foro di drenaggio da 20 mm che facilita l'evacuazione dell'acqua.

Caratteristiche

- Prefabbricata e impermeabilizzata
- Scarico da 20 mm
- Leggera
- Pronta per l'installazione
- Rivestibile

Dati tecnici

- Larghezza (mm): 295
- Altezza (mm): 295
- Lunghezza (mm): 795

Fabricante Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10



Prodotto

Rif.	Descrizione	Dimensioni interne (mm)
IM06000	W-S Planter	795 x 295 x 295

Tabella delle prove

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità nominale	ASTMC303	kg/m3	40
Resistenza a compressione	ASTM D1621	kPa	330
Resistenza a flessione	IAMPO Z24	Conforme	Conforme
Prova di carico d'impatto su area	IAMPO Z24	%	>1,1
Impermeabilità	ASTM D4068	Conforme	Conforme

W-S Planter

Fioriera rivestibile

Tabella delle prove

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Trasmissione del vapore acqueo	ASTM E96 Proc. E	US Perm	0,3
Resistenza alla crescita di funghi e muffe	PS 106 - 5.5	Conforme	Conforme
Resistenza termica (valore RSI)	ASTM C518	m ² ·K/W	0,4
Conducibilità termica λ (Lambda)	EN 12667	W/m·K	0,035
Classificazione di reazione al fuoco	EN 13501-1	-	C S2 d0

Resistenza al taglio tra la piastrella e la superficie W-S Board:

Essiccazione di 7 giorni	ASTM C482	N/mm ²	0,82
Immersione in acqua per 7 giorni		N/mm ²	0,57
4 settimane		N/mm ²	0,92
12 settimane		N/mm ²	0,95
Immersione in acqua per 100 giorni		N/mm ²	0,59
Resistenza alla temperatura	-	°C	-30 / +80

Disegni tecnici (mm)

