

W-S Planter

Floreira revestível

Descrição

Floreira modular revestível fabricada em W-S Board, concebida para oferecer durabilidade e resistência no exterior. Incorpora um orifício de drenagem de 20 mm que facilita a evacuação da água.

Características

Pré-fabricada e impermeabilizada
Saída de evacuação 20 mm
Leve
Pronta a instalar
Revestível

Dados técnicos

Largura (mm): 295
Altura (mm): 295
Comprimento (mm): 795

Fabricante

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, ESPANHA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10



Produto

Ref.	Descrição	Medidas interiores (mm)
IM06000	W-S Planter	795 x 295 x 295

Tabela de ensaios

Característica	Método	Unidade	Valor
Densidade nominal	ASTMC303	kg/m3	40
Resistência à compressão	ASTM D1621	kPa	330
Resistência à flexão	IAMPO Z24	Conforme	Conforme
Ensaio de carga de impacto em área	IAMPO Z24	%	>1,1
Impermeabilidade	ASTM D4068	Pass	Pass

W-S Planter

Floreira revestível

Tabela de ensaios

Característica	Método	Unidade	Valor
Transmissão de vapor de água	ASTM E96 Proc. E	US Perm	0,3
Resistência ao crescimento de fungos e bolor	PS 106 - 5.5	Conforme	Conforme
Resistência térmica (valor RSI)	ASTM C518	m ² ·K/W	0,4
Condutividade térmica λ (Lambda)	EN 12667	W/m·K	0,035
Classificação de reação ao fogo	EN 13501-1	-	C S2 d0
Resistência ao cisalhamento entre a cerâmica e a superfície W-S Board:			
Secagem de 7 dias	ASTM C482	N/mm ²	0,82
Imersão em água durante 7 dias		N/mm ²	0,57
4 semanas		N/mm ²	0,92
12 semanas		N/mm ²	0,95
Imersão em água durante 100 dias		N/mm ²	0,59
Resistência à temperatura	-	°C	-30 / +80

Desenhos técnicos (mm)

