W-S Oneseal Adhesivo sellador

Descripción

Adhesivo sellador monocomponente a base de poliuretano modificado, clasificado como R2T según la norma UNE-EN 12004. Formulado para ofrecer máxima flexibilidad y deslizamiento nulo, garantiza un sellado elástico e impermeable tanto en aplicaciones interiores como exteriores.

Características

- Alto poder de adhesión
- Fijación inmediata y segura, incluso en aplicaciones verticales.
- Resistencia a la humedad y al envejecimiento
- Mantiene sus prestaciones mecánicas y estancas a largo plazo
- Apto para soportes deformables y no tradicionales
- Apto para colocación de grandes formatos y bajos espesores

Datos técnicos

- Base: Poliuretano modificado
- Consistencia: Pasta semifluida
- Clasificación: R2T según UNE-EN 12004
- Adherencia inicial: ≥ 2 N/mm²



Fabricante

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent, Valencia, ESPAÑA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Producto

Ref.	Descripción	Peso	Formato
IG65000	W-S Oneseal	6 kg	Cubo
IG65001	W-S Oneseal	600 ml	Salchichón

W-S Oneseal Adhesivo sellador

Tabla de ensayos

Características	Método	Unidad	Tolerancia	Valor
Carga a rotura	DIN EN 53504	N/mm^2	-	1,5
Adherencia inicial	-	N/mm^2	-	≥2
Adherencia tras inmersión en agua	-	N/mm^2	-	≥2
Adherencia tras acción del calor	-	N/mm^2	-	≥2
Adherencia tras ciclos hielo-deshielo	-	N/mm^2	-	≥2
Elongación a rotura	EN 53504	%	-	200
Formación de piel	-	min.	-	20
Tiempo de secado	-	horas	-	24
Resistencia a la temperatura	-	ºC	-	-40 / +90

Pruebas de rendimiento

Cubo de plástico	**-**	**6 kg**
Salchichón	**-**	**600 ml**
Conservación: A resguardo de la humedad y en lugares cubiertos.	-	**18 meses**

Rendimientos / consumos en pegado y sellado de uniones entre láminas según tipo de junta:		
Solape de láminas WATER-STOP (5 cm)	**±0,08 kg/m**	**1 kg ≈ 13 m**
Láminas WATER-STOP con cubrejunta BANDA 14	**±0,22 kg/m**	**1 kg ≈ 5 m**

W-S Oneseal Adhesivo sellador

Modo de empleo

Antes de usar seguir correctamente las instrucciones de aplicación:

- El soporte debe estar limpio, libre de polvo, de partículas sueltas y aceites.
- Aplicar una capa homogénea.
- Unir antes de que el adhesivo empiece a formar piel (20 minutos máximo).
- Ejercer presión para que el producto quede bien repartido.

Condiciones de conservación y advertencias de uso

Precauciones:

- No aplicar en temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C.
- Nunca aplicar por la técnica de pegotes.
- Para la información de seguridad, consultar la Ficha de Seguridad.

Almacenamiento:

- Conservación de hasta 18 meses desde la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la intemperie.

Los datos recogidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros ensayos y conocimientos actuales. Corresponde al usuario verificar la idoneidad del producto para la aplicación prevista. En cualquier caso, la responsabilidad de la empresa se limita exclusivamente al valor de la mercancía suministrada y utilizada.