W-S Oneseal Adhésif d'étanchéité

Description

Adhésif d'étanchéité monocomposant à base de polyuréthane modifié, classé R2T selon2T la norme UNE-EN 12004. Formulé pour offrir une flexibilité maximale et un glissement nul, il garantit une étanchéité élastique et imperméable aussi bien en applications intérieures qu'extérieures.

Caractéristiques

- Fort pouvoir adhésif
- Résistance à l'humidité et au vieillissement
- Adapté aux supports déformables et non traditionnels
- Fixation immédiate et sûre, y compris en application verticale.
- Conserve à long terme ses performances mécaniques et d'étanchéité.
- Adapté à la pose de grands formats et de faibles épaisseurs

Données techniques

- Base: Polyuréthane modifié
- Consistance: Pâte semi-fluide
- Classification: R2T selon l'UNE-EN 12004
- Adhérence initiale: ≥ 2 N/mm²



Fabricant

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent, Valencia, ESPAGNE | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Product

Ref.	Description	Poids	Conditionnement
IG65000	W-S Oneseal	6 kg	Seau
IG65001	W-S Oneseal	600 ml	Saucisse

W-S Oneseal Adhésif d'étanchéité

Tableau des essais

Caractéristiques	Méthode	Unité	Tolérance	Valeur
Charge à la rupture	DIN EN 53504	N/mm²	-	1,5
Adhérence initiale	-	N/mm²	-	≥2
Adhérence après immersion dans l'eau	-	N/mm²	-	≥2
Adhérence après action de la chaleur	-	N/mm²	-	≥2
Adhérence après cycles gel-dégel	-	N/mm²	-	≥2
Allongement à la rupture	EN 53504	%	-	200
Skin formation	-	min.	-	20
Drying time	-	heures	-	24
Temperature resistance	-	°C	-	-40 / +90

Essais de performance

Seau en plastique	**-**	**6 kg**
Saucisse	**-**	**600 ml**
Conservation: À l'abri de l'humidité et dans des locaux couverts.	-	-
Péremption: 18 mois à compter de la date de fabrication (voir emballage).	-	-

Rendements / consommations pour le collage et le scellement des joints entre lés selon le type de joint:		
Recouvrement des lés WATER-STOP (5 cm)	**±0,08 kg/m**	**1 kg ≈ 13 m**
Lés WATER-STOP avec bande couvre-joint BANDA 14	**±0,22 kg/m**	**1 kg ≈ 5 m**

W-S Oneseal Adhésif d'étanchéité

Mode d'emploi

Avant utilisation, suivre correctement les instructions d'application :

- Le support doit être propre, exempt de poussière, de particules non adhérentes et d'huiles.
- Appliquer une couche homogène.
- Assembler avant que l'adhésif ne commence à pelliculer (20 minutes maximum).
- Exercer une pression afin que le produit se répartisse correctement.

Conditions de conservation et avertissements d'utilisation

Précautions :

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ni supérieures à 35 °C.
- Ne jamais appliquer par plots.
- Pour les informations de sécurité, consulter la Fiche de données de sécurité.

Stockage:

- Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri des intempéries
- Utilisation préférentielle dans les 18 mois à compter de la date de fabrication.

Les données figurant dans la présente fiche technique se fondent sur nos essais et nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'aptitude du produit à l'application prévue. En tout état de cause, la responsabilité de l'entreprise est limitée exclusivement à la valeur de la marchandise fournie et utilisée.