W-S Oneseal Adesivo sigillante

Descrizione

Adesivo sigillante monocomponente a base di poliuretano modificato, classificato come R2T secondo la norma UNE-EN 12004. Formulato per offrire la massima flessibilità e scivolamento nullo, garantisce una sigillatura elastica e impermeabile sia per applicazioni interne che esterne.

Caratteristiche

- Elevato potere adesivo
- Resistenza all'umidità e all'invecchiamento
- Idoneo per supporti deformabili e non tradizionali
- Fissaggio immediato e sicuro, anche nelle applicazioni verticali.
- Mantiene nel tempo le proprie prestazioni meccaniche e di tenuta.
- Idoneo per la posa di grandi formati e bassi spessori

Dati tecnici

- Base: Poliuretano modificato
- Consistenza: Pasta semifluida
- Classificazione: R2T secondo UNE-EN 12004
- Adesione iniziale: ≥ 2 N/mm²



Produttore

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent, Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Prodotto

Rif.	Descrizione	Peso	Formato
IG65000	W-S Oneseal	6 kg	Secchio
IG65001	W-S Oneseal	600 ml	Salsicciotto

W-S Oneseal Adesivo sigillante

Tabella delle prove

Caratteristiche	Metodo	Unità	Tolleranza	Valore
Carico a rottura	DIN EN 53504	N/mm^2	-	1,5
Adesione iniziale	-	N/mm^2	-	≥2
Adesione dopo immersione in acqua	-	N/mm^2	-	≥2
Adesione dopo azione del calore	-	N/mm^2	-	≥2
Adesione dopo cicli gelo-disgelo	-	N/mm^2	-	≥2
Allungamento a rottura	EN 53504	%	-	200
Formazione di pelle	-	min.	-	20
Tempo di asciugatura	-	ore	-	24
Resistenza alla temperatura	-	ºC	-	-40 / +90

Prove di rendimento

Secchio in plastica	**-**	**6 kg**
Salsicciotto	**-**	**600 ml**
Conservazione: Al riparo dall'umidità e in luoghi coperti.	-	-
Scadenza: 18 mesi dalla data di fabbricazione (vedi confezione).	-	-

Rese / consumi per l'incollaggio e la sigillatura delle giunzioni tra guaine in funzione del tipo di giunto:		
Sormonto delle guaine WATER-STOP (5 cm)	**±0,08 kg/m**	**1 kg ≈ 13 m**
Guaine WATER-STOP con banda coprigiunto BANDA 14	**±0,22 kg/m**	**1 kg ≈ 5 m**

W-S Oneseal Adesivo sigillante

Modo d'uso

Prima dell'uso seguire correttamente le istruzioni di applicazione:

- Il supporto deve essere pulito, privo di polvere, particelle incoerenti e oli.
- Applicare uno strato omogeneo.
- Unire prima che l'adesivo inizi a formare pelle (massimo 20 minuti).
- Esercitare pressione affinché il prodotto si distribuisca correttamente.

Condizioni di conservazione e avvertenze d'uso

Precauzioni:

- Non applicare a temperature inferiori a 5 °C né superiori a 35 °C.
- Non applicare mai con la tecnica a punti.
- Per le informazioni di sicurezza, consultare la Scheda di Sicurezza.

Stoccaggio:

- Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dagli agenti atmosferici.
- Utilizzare preferibilmente entro 18 mesi dalla data di fabbricazione.

I dati riportati nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre prove e conoscenze attuali. Spetta all'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista. In ogni caso, la responsabilità dell'azienda è limitata esclusivamente al valore della merce fornita e utilizzata.