

W-S TOP Lámina adherida expuesta

Descripción

Lámina impermeable, sintética, de TPO fabricada con poliolefinas termoplásticas y una base de fibras poliméricas con excelente adherencia. Apta para instalaciones que requieran una lámina impermeable expuesta. Color blanco de alta reflexión para proyectos de cubierta fría y certificaciones de eficiencia energética.

Características

Elevada flexibilidad y prestaciones mecánicas
Apta para uso en exteriores como capa expuesta, resistente a la intemperie
Diseñada para su instalación en cubiertas planas no transitables
Composición reflectante para máxima eficiencia energética
Sellado de juntas con diversas opciones

Datos técnicos

Peso/m² (g): 800

Ancho (m): 1'5, 3

Largo (m): 20



Fabricante

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, ESPAÑA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Producto

Ref.	Descripción	Medidas (m)
UV71000	Rollo W-S TOP	1,5 × 20
UV74000	Rollo W-S TOP	3 × 20

W-S TOP Lámina adherida expuesta

Tabla de ensayos

Características	Método	Unidad	Tolerancia	Valor
Defectos visibles	EN 1850-2	-	-	Pasa
Longitud	EN 1848-2	m	-1 // +1%	20
Ancho		m	-1 // +1%	1,5 / 3
Rectitud		-	-	Pasa
Planeidad		-	-	Pasa
Masa por unidad de superficie	EN 1849-2	g/m ²	-10 // 10	800
Espesor nominal		mm	-0,05 // +0,075	1,3
Estanquidad al agua	EN 1928 (B)	-	-	Pasa
Reacción al fuego	EN 13501-1	-	-	E
Resistencia a la tracción L/T	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	-	≥700 // ≥700
Alargamiento L/T		N/50 mm	-	≥70%
Resistencia a la penetración de raíces	EN 13948	-	-	Pasa
Resistencia a la carga estática	EN 12730 (A)	kg	-	≥20
Exposición a radiación UV, calor y agua	EN 1297	1000 h	-	Pasa
SRI (Índice Reflectancia Solar) Inicial/Envejecido	ASTM E1980 Title 24	-	-	90

Estructura

Estructura formada por 2 capas: 1 capa de TPO + 1 capa de fibras de tejido sin tejer

Capa exterior expuesta (1)	Membrana de poliolefinas resistente a los UV
Composición del no-tejido inferior (2)	100% Polipropileno

